

2014

Novclean™常温水基防锈液 F1091



Novclean™常温水基防锈液 F1091

产品代码: **GCP0004**

产品描述

Novclean™常温水基防锈液 F1091 是一种高效的水基防锈液，采用高效水溶性防锈剂、特殊表面活性剂和水等配制而成，对金属有良好的防锈作用，根据使用浓度的不同，处理后的工件可以维持 1-12 个月不生锈。



- 节能：常温防锈，无需加热
- 高效：时间短，只需要3-5分钟，不影响后处理工序
- 安全：不伤基材，保持金属原色
- 环保：水基型产品，不含重金属离子，对环境无污染

应用范围

各种铸铁、合金钢，模具钢等材质工序间的防锈保护，广泛用于铜铁、机械、化工、五金、电镀、涂装、交通及维修等行业

技术参数

项目	技术指标	备注
外形	液体	
颜色	无色	
气味	无味	
密度	1.02-1.04	
PH 值	10-12	
溶解度	与水混溶	

处理工艺

工件→放入Novclean™常温水基防锈液F1091→浸泡3-5分钟→干燥→储存工件

1

地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 31 号华南新材料创新园 G2-321
电话：+86 20 62315158 传真：+86 20 62315159 邮编：510663
网址：www.sysmyk.com

使用方法

采用浸泡、刷涂、喷涂等方式来对金属零件防锈保护。处理时间为 3-5 分钟，Novclean™ 常温水基防锈液 F1091 可重复使用，处理后的工件需放置通风干燥，待完全干燥后可以涂装或者储存，干燥过程中不可以用手触摸工件表面，也不可让工件表面沾水。

表面光亮的工件，需要预先将 Novclean™ 常温水基防锈液 F1091 按 1: 1 比例兑水稀释后使用。

无特殊要求的，可以一般可以按 2 份原液：1 份水，兑稀后使用。

存储

建议存储温度：18~25℃

使用期限：12 个月

包装规格

25kg/桶

环保

安全建议/运输规则，请阅读安全手册